

## TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE COTTON

De TenCate Cotton tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing. De KD-38, KD-24 en de KD-48 zijn geschikt voor zowel tentdaken als zijwanden.

Referentie	Testmethode	KD-38	KD-48	KD-24
Materiaal		100% katoen	100% katoen	100% katoen
Finish		water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend
Breedte	ISO 22198	160 cm	160 cm	160 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	300 g/m <sup>2</sup>	310 g/m <sup>2</sup>	340 g/m <sup>2</sup>
Treksterkte	ISO 13934-1			
Ketting (5 cm)		70 daN	130 daN	80 daN
Inslag (5 cm)		80 daN	130 daN	80 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1			
Ketting (4,3 cm)		1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Krimp	NFG 07-052			
Ketting		- 4 %	- 4 %	- 4 %
Inslag		- 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %
Waterkolom*	ISO 811	30 cm	40 cm	40 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥4	≥4	≥4

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. \*De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en – 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.