

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE POLYCOTTON

De TenCate PolyCotton tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing.

Referentie	Testmethode	KA-10	KA-46
Materiaal		50% polyester /50% katoen	50% polyester /50% katoen
Finish		water- en vuilafstotend	water- en vuilafstotend
Breedte	ISO 22198	175 cm	205 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	280 g/m ²	420 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		100 daN	160 daN
Inslag (5 cm)		70 daN	120 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,5 daN	6,0 daN
Inslag (4,3 cm)		2,5 daN	3,5 daN
Krimp	NFG 07-052		
Ketting		- 2 %	- 2 %
Inslag		- 0,5 %	- 0,5 %
Waterkolom*	ISO 811	30 cm	45 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥4	≥4

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.