

FICHE TECHNIQUE TENCATE COTTON

Avec sa ligne TenCate Cotton, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées. La qualité KD-38, KD-24 et la qualité KD-48 est utilisable pour les parois latérales et les toits.

Référence	Méthode de test	KD-38	KD-48	KD-24
Matériau		100% coton	100% coton	100% coton
Finissage		imperméable et résistant aux salissures	imperméable et résistant aux salissures	imperméable et résistant aux salissures
Largeur	ISO 22198	160 cm	160 cm	160 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	300 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1			
Chaîne (5 cm)		70 daN	130 daN	80 daN
Trâme (5 cm)		80 daN	130 daN	80 daN
Rés. à déchirure	ISO 13937-1			
Chaîne (4,3 cm)		1,5 daN	3,0 daN	2,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052			
Chaîne		- 4 %	- 4 %	- 4 %
Trâme		- 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %
Schmerber*	ISO 811	30 cm	40 cm	40 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4	≥4

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. * Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperleance et d'imperméabilité de la toile.