

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE ECOHEMP

De TenCate EcoHemp tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing.

Referentie	Testmethode	CA-10
Materiaal		20% hennep /50% gerecycled polyester / 30% organisch katoen
Finish		water- en vuilafstotend
Breedte	ISO 22198	175 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	280 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1	
Ketting (5 cm)		120 daN
Inslag (5 cm)		90 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1	
Ketting (4,3 cm)		3,6 daN
Inslag (4,3 cm)		2,6 daN
Krimp	NFG 07-052	
Ketting		- 2 %
Inslag		- 0,5 %
Waterkolom*	ISO 811	30 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥4

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.