

# FICHE TECHNIQUE TENCATE CAMPSHIELD



La ligne de toile de tente Campshield de chez TenCate offre aux fabricants de tentes une toile innovante avec des propriétés ignifuges intrinsèques. La matière textile ignifuge a un effet inhibiteur sur la formation et la propagation du feu.

Référence	Testmethode	FR-1	FR-2
Matériau		PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA	PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA
Enduction		L'eau, la moisissure et anti-salissures	L'eau, la moisissure et anti-salissures
Largeur	ISO 22198	205 cm	205 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	420 g/m <sup>2</sup>	290 g/m <sup>2</sup>
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		150 daN	95 daN
Trâme (5 cm)		100 daN	85 daN
Rés. Dynamométrique	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		5 daN	2,2 daN
Trâme (4,3 cm)		2 daN	1,5 daN
Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052		
Chaîne		- 4 %	- 4 %
Trâme		- 0,5 %	- 0,5 %
Schmerber*	ISO 811	40 cm	25 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4
Normes de résistance à la flamme			
L'Europe	EN13501-1	C,-s3-d0	
Allemagne	DIN 4102 Class B2	✓	✓
l'Angleterre	BS7837	✓	✓
France	NFP 92-503 M2	✓	
Italie	CSE FRI-75A Class I	✓	✓
Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701	✓	

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. \*Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.

