

# TECHNICAL DATA TENCATE KZ-99

EN/NL/DE/FR

Reference	Test method	KZ-99
Material/Materiaal/Material/Matériau		100% cotton
Finish/finish/Ausrüstung/Finissage		water- and dirtrepellent
Width/Breedte/Breite/Largeur	ISO 22198	160 cm
Weight/Gewicht/Gewicht/ Poids (+/- 5%)	ISO 3801	135 g/m <sup>2</sup>
Tensile strength/Treksterkte/Höchstzugkraft/ Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1	
Warp/Ketting/Kette/Chaîne (5 cm)		500 N
Weft/Inslag/Schuss/Trâme (5 cm)		400 N
Tearing strength/Scheurweerstand/Weiterreissfestigkeit/ Rés. à déchirure	ISO 13937-1	
Warp/Ketting/Kette/Chaîne (4,3 cm)		10 N
Weft/Inslag/Schuss/Trâme (4,3 cm)		10 N
Dimensional change in wet condition/Krimp/Wassersäuleg im nassen Zustand/Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052	
Warp/Ketting/Kette/Chaîne		- 4 %
Weft/Inslag/Schuss/Trâme		- 0,5 %
Watercolumn/Waterkolom/Wassersäule/Schmerber	ISO 811	
Colour-weather-fastness/Kleur-weerechtheid/ Farb-wetterechtheit/Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4