

TECHNISCHEN DATEN TENCATE COTTON

Mit den Zeltstoffen der Serie TenCate Cotton bietet TenCate Zeltherstellern eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche. KD-38, KD-24 und KD-48 eignen sich sowohl für Dach- als auch für Wandanwendungen.

Stoffreferenz	Testverfahren	KD-48	KD-24
Material		100% Baumwolle	100% Baumwolle
Ausrüstung		Wasser- und Schmutzabweisend	Wasser- und Schmutzabweisend
Breite	ISO 22198	160 cm	160 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	310 g/m ²	340 g/m ²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		130 daN	80 daN
Schuss (5 cm)		130 daN	80 daN
Weiterreissfestigkeit	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		3,0 daN	2,0 daN
Schuss (4,3 cm)		2,5 daN	1,5 daN
Schrumpf im nassen Zustand	NFG 07-052		
Kette		- 4 %	- 4 %
Schuss		- 0,5 %	- 0,5 %
Waterkolom*	ISO 811	40 cm	40 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥4	≥4

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.