

TECHNISCHE GEGEVENS TENCATE POLYCOTTON

De TenCate PolyCotton coated tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing.

Referentie	Testmethode	KA-46 coated
Materiaal		50% polyester /50% katoen
Finish		water- en vuilafstotend
Breedte	ISO 22198	202 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	430 g/m ²
Treksterkte	ISO 13934-1	
Ketting (5 cm)		160 daN
Inslag (5 cm)		100 daN
Scheurweerstand	ISO 13937-1	
Ketting (4,3 cm)		4,0 daN
Inslag (4,3 cm)		2,5 daN
Krimp	NFG 07-052	
Ketting		- 2 %
Inslag		- 1,0 %
Waterkolom*	ISO 811	50 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥6

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.