




Cotton


KD-48




00000 S Ivory (L)




69745 S Tan (M)



40546 Armour green (D)



69902 Dark blue (D)



70101 Medium grey (M)

KD-24



00000 S Ivory (L)



70198 S Cuban sand (M)




69745 S Tan (M)




37276 Medium green (M)



69493 S Griffin (M)



69501 Anthracite (D)



27150 S Black (D)

TenCate Cotton
KZ-99
100% cotton
135 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant



TenCate Cotton
KD-48
100% cotton
310 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant

TenCate Cotton
KD-24
100% cotton
340 g/m2
160 cm width
Finish: water- mildew and dirtrepellant

100% cotton. Strong, breathable with moisture regulating properties. TenCate Cotton canvas is made of 100% cotton. TenCate only uses high quality, staple cotton fibers. TenCate Cotton canvas is strong and has great breathing and moisture regulating properties. With its water repellence, mildew resistance and dirt repellence treatment the canvas is resistant to all weather conditions. Furthermore, our products meet the strict environmental requirements. The canvas is widely used in family and tunnel tents, trailer tents, pyramid tents and glamping tents.

COTTON	NL	COTTON	DE	COTTON	FR
	100% katoen. Sterk, ademend met vochtregulerende eigenschappen. TenCate Cotton canvas is gemaakt van 100% katoen. TenCate gebruikt alleen hoogwaardige katoenstapelvezels. TenCate Cotton canvas is sterk en heeft goede ademende en vochtregulerende eigenschappen. Met zijn waterafstotende, schimmelwerende en vuilafstotende behandeling is het canvas bestand tegen alle weersomstandigheden. Bovendien voldoen onze producten aan de strenge milieueisen. Het canvas wordt veel gebruikt in familie- en tunneltenten, vouwwagententen, piramidetenten en glampingtenten.	100% Baumwolle. Robust, atmungsaktiv mit feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. TenCate Cotton Canvas besteht aus 100 % Baumwolle. TenCate verwendet ausschließlich hochwertige Baumwollstapelfasern. TenCate Cotton Canvas ist stark und hat eine gute Atmungsaktivität sowie feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Mit seiner wasserabweisenden, antimykotischen und schmutzabweisenden Behandlung hält das Canvas allen Wetterbedingungen stand. Darüber hinaus erfüllen unsere Produkte strenge Umweltauflagen. Das Segeltuch wird häufig in Familien- und Tunnelzelten, Anhängerzelten, Pyramidenzelten und Glampingzelten verwendet.	100% Coton. Solide, respirant avec des propriétés de gestion de l'humidité. La toile TenCate Cotton est composée à 100 % de coton. TenCate n'utilise que des fibres discontinues de coton de haute qualité. La toile TenCate Cotton est solide et a une bonne respirabilité et des propriétés de régulation de l'humidité. Avec son traitement déperlant, antifongique et anti-salissures, la toile résiste à toutes les conditions climatiques. De plus, nos produits répondent à des exigences environnementales strictes. La toile est largement utilisée dans les tentes familiales et tunnel, les tentes caravanes, les tentes pyramidales et les tentes glamping.		

KZ-99

		
00000 S Ivory (L)	70212 S Raven (D)	70214 S Bleached sand (D)

All colours marked with an ‘S’ are stock items; other colours are available with a minimum order quantity on request.

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today’s market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

Reference	Test method	KZ-99	KD-48	KD-24
Material / Materiaal / Material / Matériel		100% cotton	100% cotton	100% cotton
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water-, mildew and dirtrepellent	water-, mildew and dirtrepellent	water-, mildew and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	160 cm	160 cm	160 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	135 g/m ²	310 g/m ²	340 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		500 N	1300 N	800 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		400 N	1300 N	800 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		10 N	30 N	20 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		10 N	30 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		-4%	-4%	-4%
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		-0,50%	-0,50%	-0,50%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811		40 cm	40 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4	≥4

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.




TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com