

EcoLine (EcoHemp)





TenCate EcoHemp

CA-10- 00000 Ivory

20% Hemp / 50% recycled polyester /
30% organic cotton

280 g/m²

175 cm width

Finish: water-mildew
and dirtrepellant

TenCate EcoHemp

CA-46- 00000 Ivory

20% Hemp / 50% recycled polyester /
30% organic cotton

400 g/m²

205 cm width

Finish: water-mildew
and dirtrepellant

A unique blend of hemp, organic cotton and recycled polyester.

The use of these raw materials has resulted in a significant reduction of the CO₂ footprint, lower energy costs and savings on water consumption throughout the entire production process. TenCate EcoHemp is woven in accordance with strict provisions of the Organic Content Standard (OCS) and Global Recycling Standard (GRS).

ECOHEMP

NL

Een unieke mix van hennep, organisch katoen en gerecycled polyester.

Het gebruik van deze grondstoffen heeft geleid tot een aanzienlijke reductie van de CO₂ footprint, verlaging van de energiekosten en besparing op waterverbruik door het gehele productieproces heen. TenCate EcoHemp is geweven conform strikte bepalingen van the Organic Content Standard (OCS) en Global Recycling Standard (GRS).

ECOHEMP

DE

Eine einzigartige Mischung aus Hanf, Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester.

Die Verwendung dieser Rohstoffe hat zu einer deutlichen Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks, niedrigeren Energiekosten und Einsparungen beim Wasserverbrauch während des gesamten Produktionsprozesses geführt. TenCate EcoHemp wird gemäß den strengen Bestimmungen des Organic Content Standard (OCS) und des Global Recycling Standard (GRS) gewebt.

ECOHEMP

FR

Un mélange unique de chanvre, de coton biologique et de polyester recyclé.

L'utilisation de ces matières premières a conduit à une réduction significative de l'empreinte CO₂, à une baisse des coûts énergétiques et à des économies sur la consommation d'eau tout au long du processus de production. TenCate EcoHemp est tissé conformément aux dispositions strictes du Organic Content Standard (OCS) et du Global Recycling Standard (GRS).




CA-10



00000 S Ivory (L)



69745 Tan (M)




69501 Anthracite (D)

CA-46



00000 S Ivory (L)



69501 S Anthracite (D)

All colours marked with an 'S' are stock items; other colours are available with a minimum order quantity on request.

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

Reference	Test method	CA-10	CA-46
Material / Materiaal / Material / Matériau		20% hemp / 50% recycled polyester / 30% organic cotton	20% hemp / 50% recycled polyester / 30% organic cotton
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	175 cm	205 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	280 g/m²	400 g/m²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1200 N	1600 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		900 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. à déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		36 N	60 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		26 N	50 N
Dimensional change in wet condition / Krimp / Schrumpfverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	NFG 07-052		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		- 3%	0 / - 2%
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		- 1%	0,5 / -1,0%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	30 cm	30 cm
Colour-weather-fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com

See more

🔗 www.tencateoutdoorfabrics.com